

Gebrauch von Magnetschildern

Werbung Total Digitaldruck GmbH
Wackenbergstr. 78-82
13156 Berlin

Tel: +49 (0) 30 / 47 59 69 10
Fax: +49 (0) 30 / 47 59 69 11
E-Mail: info@werbungtotal.com
Web: www.werbungtotal.com

Hinweise

Für den ordnungsgemäßen Gebrauch und zur Vermeidung von Schäden beachten Sie bitte folgende Hinweise:

- Die Auflagefläche muss vor dem Auflegen des Magnetschildes sauber, staubfrei und trocken sein.
- Stellen Sie sicher, dass das Magnetschild plan liegt und keine Knicke aufweist.
- Abgenommene Magnetschilder müssen flach gelagert werden. Das Knicken, Zusammenrollen oder Falten vermindert die Verwendbarkeit erheblich. Sollte sich ein Zusammenrollen dennoch nicht vermeiden lassen, achten Sie bitte darauf, dass die bedruckte Fläche stets außen liegt.
- Magnetschilder keinesfalls um Zierleisten oder scharfe Kanten der KFZ-Karosserie legen.
- Vor jeder Autowäsche (manuell oder maschinell) sind die Magnetschilder abzunehmen.
- Starke Lackschichten oder Spachtelstellen an der Auflagefläche des KFZ schränken die Verwendbarkeit unter Umständen erheblich ein.
- Bei sommerlichen Außentemperaturen und ununterbrochenem, mehrtägigem Anhaften des Magnetschildes kann es unter Umständen vorkommen, dass ein Verkleben mit dem Autolack stattfindet. Daher das Schild während der Nacht ganz und tagsüber wenigstens einmal abnehmen und wieder aufsetzen.
- Eine längere, ununterbrochene Verwendung von Magnetschildern auf frisch angebrachten Lackoberflächen kann unter Umständen zu geringfügigen Schattenbildungen führen. Wir weisen darauf hin, dass Magnetfolien bei bestimmten Lacken (z.B. Metallic-Lacken) Verfärbungen verursachen können! Eine regelmäßige Kontrolle wird empfohlen.
- Die Verwendung von Magnetschildern auf überlackierten Flächen (Zweitlackierungen) kann zu leichten Farbveränderungen führen und ist daher nicht empfehlenswert.
- Reinigen Sie die Magnetschilder in regelmäßigen Abständen und verwenden Sie dabei nur klares Wasser. Bitte verwenden Sie keinesfalls lösemittelhaltige Flüssigkeiten. Wir empfehlen das wöchentliche Einwachsen der braunen Magnetseite der Magnetschilder mit einem säurefreien, neutralen (PH 7) Wachs bzw. einer im Fachhandel erhältlichen Waschemulsion zur Pflege/zum Schutz der KFZ-Karosserie.
- Falls bei Magnetfolien durch besondere Umstände Wellen auftreten sollten, empfehlen wir die Anhaftung an mindestens 1 mm starken Blechwänden bei ca. +30°C bis +40°C - 24-48 Stunden.

Besonderer Hinweis für Fachhändler und Weiterverarbeiter:

Bitte bringen Sie die vorstehenden Hinweise in geeigneter Form dem Endanwender zur Kenntnis, z.B. durch Aufdruck oder Anbringen eines dünnen Selbstklebeetiketts auf der Mitte der Schilderrückseite.

* Die Materialeigenschaften sind verschiedenen Quellen der Hersteller entnommen. Wir übernehmen keine Garantie der Angaben. Eine rechtlich verbindliche Zusicherung zum Gebrauch von Magnetschildern kann aus dieser Übersicht nicht abgeleitet werden.